



MICOPOX PR

PRODUKTBEKRIVELSE:	Micopox PR er en to komponent, lavviskøs, klar epoxy uten løsningsmidler, med meget god kjemikaliebestandighet.
ANVENDELSESOMRÅDE:	Produktet kan brukes som primer og bindemiddel til epoxy belegg/coating. Det egner seg spesielt godt der det stilles strenge krav til kjemikaliebestandighet. Overflaten kan avstrøs til metning med tørr, ren sand, for å sikre god mellomstrøks adhesjon, eller for å gi sklisikring av belegget.
EGENSKAPER:	Micopox PR er en lavviskøs epoxy med god kjemikaliebestandighet.
FORBEHANDLING:	Avretning/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten skal være ren og tørr før påføring.
BLANDING:	Komponentene A + B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse.
PRIMING:	Den klargjorte betongoverflaten påføres Micopox PR ved hjelp av kost eller malerull. Videre belegning skal utføres innen 24 timer, hvis ikke primeren ble avstrødd umiddelbart til metning. Temperaturen bør ikke understige 5 °C.
PÅFØRING:	Micopox PR påføres med kost eller malerull.
RENGJØRING:	Verktøy rengjøres med Micorens.
MILJØ OG SIKKERHET:	Se HMS datablad.
DRIFT OG VEDLIKEHOLD:	Se eget datablad.

TEKNISKE DATA:

Komponent A	6kg	Sp.vekt	1,1 kg/l	Potlife +20 °C	60 min.	Blandingsforhold (A:B)	1,8 : 1
Komponent B	3,3kg	Tørrestoffinnhold	100 %	Forbruk	ca. 0,25kg/m ²	Lagring:	Oppbevares tørt og frostfritt.
Sett A+B	9,3kg	Viskositet	1250 cP	Laveste herdetemp	+5 °C	Beskyttes mot direkte sollys.	Holdbarhet: minimum 12 mnd.

Spesielle opplysninger: MALKODE: 00-5 (1993) PRODUKTNR: COMP A: Produktet er anmeldt PRODUKTNR: COMP B: Opplysningene i dette datablad er basert på vår nåværende viten og erfaring og må kun betraktes som retningsgivende og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle.

